

AD-AZ (Additif AQUAZINGA)

AD-AZ est un additif spécifique développé pour être utilisé avec AQUAZINGA. Lorsqu'il est ajouté à AQUAZINGA, AD-AZ réduit le risque de fissuration causée par une surapplication ou une épaisseur de film excessive, en particulier au niveau des arêtes et des géométries vives. En outre, il améliore la tolérance du revêtement aux contaminations de surface mineures par des résidus d'huile ou de peinture, réduisant ainsi le risque de cratérisation (cissing) et de défauts de surface.

AD-AZ est fourni dans l'emballage AQUAZINGA et son utilisation est optionnelle, en fonction des conditions et des exigences d'application.

DONNÉES PHYSIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT LIQUIDE

Densité	1,00 kg/dm ³ (± 0,03 kg/dm ³) à 20 °C
Couleur	Liquide blanc translucide

CONSERVATION

Conservation	12 mois dans l'emballage original, non ouvert.
Stockage	Conservez dans un espace de stockage sec entre +5 °C et +30 °C.

EMBALLAGE

164 g	Disponible
-------	------------

INSTRUCTIONS

Pour la production de 10 kg d'AQUAZINGA :

Agiter le flacon et ajouter 164 g de AD-AZ au liant d'AQUAZINGA tout en mélangeant. Après une minute de mélange soigneux, la poudre de zinc peut être ajoutée.

Pour la production de 20 kg d'AQUAZINGA :

Agiter les flacons et ajouter 328 g (2x164 g) de AD-AZ au liant d'AQUAZINGA tout en mélangeant. Après une minute de mélange soigneux, la poudre de zinc peut être ajoutée.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants de sécurité et des lunettes de protection.

Pour des informations détaillées sur les dangers pour la santé et la sécurité ainsi que les précautions à adopter, consultez la fiche de données de sécurité d'AD-AZ.

Pour des recommandations plus spécifiques et détaillées concernant l'utilisation d'AD-AZ, veuillez contacter le représentant / distributeur de Zingametall.

L'information sur cette fiche est purement indicative et résulte de notre connaissance basée sur des expériences pratiques et des tests. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et de notre responsabilité. Pour ces raisons et pour d'autres nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Toute plainte concernant une déficience ne pourra être prise en considération que si elle est formulée endéans les 15 jours de la réception de la marchandise mentionnant le numéro de batch. Nous nous réservons le droit d'adapter la formulation dans le cas de modifications des caractéristiques des matières premières. La présente fiche annule et remplace toute autre.