

AD-AZ (AQUAZINGA Additief)

AD-AZ is een specifiek additief dat werd ontwikkeld voor gebruik met AQUAZINGA. Wanneer AD-AZ aan AQUAZINGA wordt toegevoegd, vermindert het het risico op barstvorming veroorzaakt door overapplicatie of een te hoge laagdikte, vooral aan de randen en scherpe geometrieën. Daarnaast verbetert het de tolerantie van de coating voor lichte oppervlakteverontreiniging door olie- of verfresten, waardoor het risico op kratering (cissing) en oppervlaktefouten wordt verminderd.

AD-AZ wordt meegeleverd als onderdeel van de AQUAZINGA-verpakking en het gebruik ervan is optioneel, afhankelijk van de applicatieomstandigheden en vereisten.

FYSIEKE GEGEVENS EN TECHNISCHE INFORMATIE

NAT PRODUCT

Dichtheid	1,00 kg/dm ³ (± 0,03 kg/dm ³) bij 20 °C
Kleur	Doorschijnende witte vloeistof

BEWARING

Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Opslag	Bewaar in een droge opslagruimte tussen +5 °C en +30 °C.

VERPAKKING

164 g	Beschikbaar
-------	-------------

INSTRUCTIES

Voor de productie van 10 kg AQUAZINGA:

Zwenk het flesje en voeg 164 g AD-AZ toe aan de binder van AQUAZINGA terwijl er wordt gemengd. Na één minuut grondig. Na één minuut grondig mengen kan het zinkpoeder worden toegevoegd.

Voor de productie van 20 kg AQUAZINGA:

Zwenk de flesjes en voeg 328 g (2x 164 g) AD-AZ toe aan de binder van AQUAZINGA terwijl er wordt gemengd. Na één minuut grondig. Na één minuut grondig mengen kan het zinkpoeder worden toegevoegd.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril. Voor gedetailleerde informatie over de gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij gebruik, gelieve het veiligheidsinformatieblad van AD-AZ te raadplegen.

Voor meer specifieke en gedetailleerde aanbevelingen betreffende het gebruik van AD-AZ, neem contact op met een Zingametal vertegenwoordiger / distributeur.

De informatie op deze fiche is louter indicatief en is het resultaat van onze kennis gebaseerd op praktische ervaring en op testen. De voorwaarden of methodes van manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het product kunnen door ons niet gecontroleerd worden en vallen daarom buiten onze bevoegdheid. Omwille van deze en andere redenen wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van verlies, schade of kosten die veroorzaakt zijn door of die in enig opzicht voortvloeien uit de manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het product. Elke klacht betreffende gebreken moet gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de goederen met opgave van het relevante batchnummer. Wij behouden het recht om de formules te wijzigen indien de eigenschappen van de grondstoffen veranderen. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande.