



FICHA TÉCNICA

AD-AZ.PT

www.zinga.eu

FOR-00-41

Código do produto: SAQU-AD-AZ

p. 1/1

12/05/2026 – v2.0

AD-AZ

AD-AZ é um aditivo desenvolvido especificamente para utilização com AQUAZINGA. Quando adicionado ao AQUAZINGA, o AD-AZ reduz o risco de fissuração causada por sobreaplicação ou espessura excessiva do filme, particularmente em arestas e geometrias afiadas. Além disso, melhora a tolerância do revestimento a pequenas contaminações superficiais por óleo ou resíduos de tinta, reduzindo o risco de craterização e defeitos superficiais.

O AD-AZ é fornecido como parte da embalagem do AQUAZINGA e a sua utilização é opcional, dependendo das condições e requisitos de aplicação.

DADOS FÍSICOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ÚMIDO

Densidade	1,00 kg/dm ³ (± 0,03 kg/dm ³) a 20°C
Aparência	Líquido branco translúcido

CONSERVAÇÃO

Vida útil	12 meses, na embalagem original e fechada.
Armazenar	Armazene em uma área de armazenamento seca entre +5°C e +30°C.

EMBALAGEM

164 g	Disponível
-------	------------

INSTRUÇÕES

Para a preparação de 10 kg de AQUAZINGA:

Agite suavemente a garrafa e adicione 164 g de AD-AZ ao ligante do AQUAZINGA enquanto mistura. Após um minuto de mistura cuidadosa, o pó pode ser adicionado.

Para a preparação de 20 kg de AQUAZINGA:

Agite suavemente as garrafas e adicione 328 g (2 x 164 g) de AD-AZ ao ligante do AQUAZINGA enquanto mistura. Após um minuto de mistura cuidadosa, o pó pode ser adicionado.

SAÚDE E SEGURANÇA

Sempre use equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, como luvas e óculos.

Para obter informações detalhadas sobre a saúde e a segurança riscos e precauções especiais de utilização, consulte a folha de dados de segurança AD-AZ.

Para recomendações mais específicas e detalhadas sobre a utilização de AD-AZ, contatar o representante / distribuidor da ZINGAMETALL.

As informações nesta folha são meramente indicativas e são fornecidas com base em experiência prática e testes. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto não podem ser controlados por nós e, portanto, estão fora de nossa responsabilidade. Por esses e outros motivos, não assumimos responsabilidade em caso de perda, dano ou custos causados ou que estejam de alguma forma ligados ao manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto. Qualquer reclamação relativa a deficiências deve ser feita dentro de 15 dias após a recepção das mercadorias com o número de lote correspondente. Mantemos o direito de alterar a fórmula se as propriedades da matéria-prima forem alteradas. Esta ficha técnica substitui todos os exemplares anteriores.