

RENOVATIE SCHOOL SAINT-JOSEPH – CANADA

Herladen van de warme galvanisatie met **ZINGA + ALU ZM** op plaatstalen luifel en platte haak. **ZINGA** werd gebruikt om de galvanisatie te verhogen en daardoor de oorspronkelijke cathodische galvanisatie terug te bekomen, en **ALU ZM** om een uniform aluminium aspect te geven.



Systeem:

Oppervlakte voorbehandeling:

SSPC SP-1/SP-7

ZINGA (zonder zichtbare corrosie): 2 x 40 µm DFD

ZINGA (met zichtbare corrosie): 1 x 120 µm DFD

ALU ZM 2 x 40 µm DFD

